



Especialistas en películas plásticas de PVC, PE y PET

PLAMI PET

MEDIANA BARRERA

PELÍCULA DE PET MEDIANA BARRERA CRISTAL Y COLOR:

Las películas de PET de mediana barrera, están diseñadas para termoformar empaques para productos con una vida útil de 3 a 6 meses bajo condiciones controladas (aplican restricciones), por lo tanto, requieren menor protección a humedad y gases.

Información General			
Calibre:	PET 0.02254-0.08128 cm	PE 0.00381-0.00762 cm	Total 0.02921-0.0889 cm
Ancho:	A solicitud del cliente		
Especificaciones:	Fuerza de sellado	0.5 min (Kg-F)	
	Temperatura de termoformado	120 - 150 °C	

- Atóxico.
- Laminado de capa PE para cierre hermético.
- Certificado de calidad por cada lote.
- Se utiliza para contener productos con una vida útil de 3 a 6 meses, bajo condiciones controladas.



Tel. (55) 2122-2400
www.plami.com.mx | sales@plami.com.mx